

VERARBEITUNGSRICHTLINIEN

Verarbeitungsart	Werkstoffnummer									
	4016	4101	4301	4305	4306	4401	4436	4541	4550	4571
Abkanten	++1	-	++	-	++	++	++	++	++	++
Bohren	+	++	0	+	0	0	0	0	0	0
Drücken	++	-	0	-	0	+	+	-	-	0
Hartlöten	+	-	+	-	+	+	+	+	+	+
Löten	+	-	+	-	+	+	+	+	+	+
Magnetisch	M	M	N2	N2	N2	N3	N3	N2	N2	N2
Prägen	++	-	+	-	+	+	+	0	0	-
Profilwalzen	++	-	++	-	++	++	++	++	++	++
Sägen	+	+	0	+	0	0	0	0	0	0
Scheren	+	0	+	0	+	+	+	+	+	0
Schleifen und Polieren	++	-	++	-	++	+	+	0	0	0
Schweißen (Argonac)	++	-	++	-	++	++	++	++	++	++
Schweißen (Autogen)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schweißen (Elektroden)	0	-	++	-	++	++	++	0	++	+
Schweißen (punkt)	0	-	++	-	++	++	++	++	++	++
Schweißen (Sigma)	0	-	++	-	++	++	++	++	++	++
Stanzen	++	-	+	-	+	+	+	+	+	+
Tiefziehen	+	-	++	-	++	+	+	+	+	0
Zerspanen	+	++	0	++	0	0	0	0	0	0

++ ausgezeichnet
 + gut
 0 ausreichend
 - nicht empfehlenswert

M magnetisch
 N nicht magnetisch

1 scharfes Abkanten ist zu vermeiden
 2 wird durch Kaltarbeit magnetisch
 3 entwickelt durch Kaltarbeit kaum Magnetismus

alle Angaben ohne Gewähr
 © 2009 Kovac Stahl

KONTAKT

Zentrale & Stahlbearbeitung
 Harter Straße 1 a
 A-8101 Gratkorn
 Tel.: +43 316 6094-0
 Fax: +43 316 6094-41
 E-Mail: stahl@kovac.com

Betrieb Brunn/Gebirge
 Industriestraße D,
 A-2345 Brunn am Gebirge
 Tel.: +43 1 699 26 00-0
 Fax: +43 1 699 26 00-28
 E-Mail: office.brunn@kovac.com

Betrieb Zagreb
Kovac Celik d.o.o.
 Rakitnica 2, HR-10000 Zagreb
 Tel.: +385 1 24 55 044
 Fax: +385 1 24 55 039
 E-Mail: office.zagreb@kovac.com

Stahlhandel Graz
 Alte Poststraße 391
 A-8055 Graz
 Tel.: +43 316 6094-0
 Fax: +43 316 6094-20
 E-Mail: stahl@kovac.com

Verkaufsbüro Klagenfurt
 Flatschacherstraße 23
 A-9020 Klagenfurt
 Tel.: +43 463 330 800-0,
 Fax: +43 463 330 800-50
 E-Mail: office.klagenfurt@kovac.com

Verkaufsbüro Marburg
 Mobil: +386 40 557 139
 Fax: +43 316 60 94-58
 E-Mail: office.maribor@kovac.com